

SPECYFIKACJA DESEK TARASOWYCH DREWNIANYCH

Przekrój deski	Gatunek drewna i charakterystyka	Dostępne profile	Dostępne wymiary [mm]
	<p>Bangkirai</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>właściwości:</i> twardy, odporny na działanie wilgoci ze wzgl. na dużą zaw. sub. oleistych, odporny na gnicie <i>kolor:</i> pomiędzy brązem a miodowym, miejscami może też przybierać jasny odcień żółci 	<ul style="list-style-type: none"> • drobno-grubo ryflowany • drobno-drobno ryflowany • drobny-gładki 	<p>21/25 x 145 w długościach od 2,15 do 5,8m</p>
	<p>Massaranduba</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>właściwości:</i> twardy i odporny na warunki atmosferyczne i biologiczne <i>kolor:</i> ciemny czerwono-brązowy 	<ul style="list-style-type: none"> • drobno-grubo ryflowany • czterostronnie gładki 	<p>21/25 x 145 w długościach od 2 do 6m</p>
	<p>Garapa</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>właściwości:</i> twardy, odporny na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków atmosfer. <i>kolor:</i> żółto-brązowy, bursztynowy 	<ul style="list-style-type: none"> • drobny-gładki 	<p>21 x 145 w długościach od 2 do 5m</p>
	<p>Ipe Lapacho</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>właściwości:</i> twardy, ciężki, odporny na ścieranie, wilgoć i czynniki biologiczne <i>kolor:</i> brązowy, brązowo-popielaty, aż do ciemno brązowego 	<ul style="list-style-type: none"> • czterostronnie gładki 	<p>20 x 140 w długościach od 2 do 5m</p>
	<p>Keruing</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>właściwości:</i> trwałe, twardy i odporny na zmienne warunki atmosferyczne <i>kolor:</i> czerwono-brązowy z jasnymi włóknami lub brązowo-żółty 	<ul style="list-style-type: none"> • drobno-grubo ryflowany 	<p>21/25 x 145 w długościach 4m</p>

	<p style="text-align: center;">Kapur</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> średnio twardy, gęsty i ciężki, odporny na destrukcję biologiczną • <i>kolor:</i> mahoniowy, czerwono-brunatny 	<ul style="list-style-type: none"> • drobno-grubo ryflowany 	<p style="text-align: center;">21 x 145 w długościach od 3,7 do 4m</p>
	<p style="text-align: center;">Kempas</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> gęsty trwały, odporny na działanie czynników biologicznych, stosunkowo duża kurczliwość • <i>kolor:</i> jasnobrązowy z odcieniami różowego 	<ul style="list-style-type: none"> • drobny-gładki • drobno-grubo ryflowany 	<p style="text-align: center;">21/25 x 145 w długościach od 2,5 do 5m</p>
	<p style="text-align: center;">Merbau</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> twardy, o niskiej kurczliwości, odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni • <i>kolor:</i> ciemnobrązowy z mało wyrazistymi słojami, możliwe żółte żyłki 	<ul style="list-style-type: none"> • drobno-grubo ryflowany 	<p style="text-align: center;">21 x 140 w długościach od 2,5 do 4m</p>
	<p style="text-align: center;">Cumaru</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> bardzo twardy, odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni • <i>kolor:</i> brązowy z odcieniem brązowo-żółtym 	<ul style="list-style-type: none"> • drobny-gładki • czterostronnie gładki 	<p style="text-align: center;">21 x 120/145 w długościach od 2 do 5m</p>
	<p style="text-align: center;">Tatajuba</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni • <i>kolor:</i> miodowobrązowy 	<ul style="list-style-type: none"> • drobny-gładki 	<p style="text-align: center;">21 x 145 w długościach od 2 do 5m</p>
	<p style="text-align: center;">Modrzew Syberyjski</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> trwały i odporny na działanie wilgoci, grzybów i pleśni • <i>kolor:</i> żółtawy, pod światłem wpada w brąz 	<ul style="list-style-type: none"> • drobno-drobno ryflowany • czterostronnie gładki 	<p style="text-align: center;">26/28 x 120 24/27/28 x 140 21 x 145 w długościach od 2 do 5m</p>

	<p style="text-align: center;">Modrzew Europejski</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> trwały, odporny na wilgoć • <i>kolor:</i> białawy z odcieniami żółtawymi bądź czerwonymi 	<ul style="list-style-type: none"> • drobno-drobno ryflowany 	<p style="text-align: center;">26 x 120</p> <p style="text-align: center;">w długościach od 2,5 do 5,5m</p>
	<p style="text-align: center;">Świerk Skandynawski</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> trwały, odporny na wilgoć • <i>kolor:</i> jasne z lekko żółtym lub różowym zabarwieniem 	<ul style="list-style-type: none"> • drobny-gładki 	<p style="text-align: center;">28 x 145</p> <p style="text-align: center;">w długościach od 3 do 6m</p>
	<p style="text-align: center;">Thermo jesion</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> trwały, odporny na wilgoć i czynniki biologiczne, stabilny wymiarowo • <i>kolor:</i> ciemnobrązowy 	<ul style="list-style-type: none"> • czterostronnie gładki 	<p style="text-align: center;">21 x 140</p> <p style="text-align: center;">w długościach od 1,5 do 2,4m</p>
	<p style="text-align: center;">Sosna impregnowana ciśnieniowo</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>właściwości:</i> stosunkowo miękki i mało trwały gatunek, jednak impregnacja ciś. uodparnia je na działanie warunków atmosferycznych i biologicznych. • <i>kolor:</i> od jasnożółtej do jasnobrązowej 	<ul style="list-style-type: none"> • drobno-drobno ryflowany 	<p style="text-align: center;">25 x 120</p> <p style="text-align: center;">w długościach od 2,5 do 5m</p>

W naszej ofercie posiadamy **legary** w wybranych gatunkach drewna egzotycznego i iglastego, **listwy wykończeniowe** oraz wszelkie **akcesoria** niezbędne do montażu.